

CHARAKTERYSTYKA

- Oplot włókno szklane
- Impregnacja: lekki silikon
- Klasa temperaturowa: klasa C
- Temperatura pracy: od -60°C do +350°C.
- Temperatura chwilowa do +390°C (kilka godzin)
- Wytrzymałość dielektryczna: 0,8 kV
- Niepalna
- Odporność na oleje transformatorowe zgodna z UTEC 93641
- Bardzo elastyczna
- brak wodoodporności



KOLORY I PAKOWANIE

- Szerokości: od 0,5 mm do 16 mm
- Standardowy kolor: srebrno szary
- Standardowe pakowanie:

Rolki Średnica: 0,5 do 4 mm: 200 metrów
Średnica: 5 do 16 mm: 100 metrów

NORMY

Certyfikat UL

NF EN 60684-1 (UTC C 93-641); NF EN 60684-2;

Wszystkie wyroby produkowane zgodnie z dyrektywami europejskimi RoHS (2002/95/EC, 2002/96/CE 2003/11/CE)



Średnica wewnętrzna [mm]	Tolerancja średnicy wewnętrznej [±mm]	Grubość ścianki [±mm]
0,5	+ 0,2 - 0	0,40 ±0,10
1,0	+ 0,2 - 0	0,40 ±0,10
1,5	+ 0,2 - 0	0,40 ±0,10
2,0	+ 0,2 - 0	0,40 ±0,10
2,5	+ 0,2 - 0	0,40 ±0,10
3,0	+ 0,2 - 0	0,45 ±0,10
3,5	+ 0,2 - 0	0,45 ±0,10
4,0	+ 0,2 - 0	0,45 ±0,10
5,0	+ 0,3 - 0	0,52 ±0,10
6,0	+ 0,3 - 0	0,52 ±0,10
7,0	+ 0,3 - 0	0,52 ±0,10
8,0	+ 0,3 - 0	0,52 ±0,10
9,0	+ 0,3 - 0	0,65 ±0,15
10,0	+ 0,3 - 0	0,65 ±0,15
12,0	+ 0,3 - 0	0,65 ±0,15
14,0	+ 0,3 - 0	0,80 ±0,15
16,0	+ 0,3 - 0	0,80 ±0,15

ZASTOSOWANIE:

- przemysł elektrotechniczny (sprzęt elektryczny domowego użytku)
- inne

Dystrybutor:

TECHNOKAM Mariusz Żabicki
43-309 Bielsko-Biała, ul. Zajączka 10
tel. +48/33/ 4876693, fax: +48/33/ 4876692
e-mail: technokam@technokam.pl
www.technokam.pl